

### PROMASTOP®-VEN Brandhæmmende mørtel



Tekniske oplysninger og egenskaber			
Farve	lysegrå		
Konsistens	pulver		
Densitet	0,65-0,85 g/cm <sup>3</sup>		
Dækkeevne	16 cm (iht. DIN 1164)		
Våddensitet	1,4 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>		
Tørdensitet	1,0 g/cm <sup>3</sup> (efter 28 dage)		
Luftindhold	13% (1-l-beholder)		
Vandoptagelse	1,6 l/m <sup>2</sup> (efter 60 min.)		
Brugstid efter blanding	ca. 45 min. (afhængig af konsistens)		
Hårdhed	Tid	Bøjningsstyrke	Trykstyrke
	24 timer	1,4 N/mm <sup>2</sup>	2,7 N/mm <sup>2</sup>
	7 dage	2,4 N/mm <sup>2</sup>	7,4 N/mm <sup>2</sup>
	14 dage	3,0 N/mm <sup>2</sup>	9,2 N/mm <sup>2</sup>
	28 dage	4,8 N/mm <sup>2</sup>	9,9 N/mm <sup>2</sup>
Anvendelseskategori	klasse Z2		

#### Generel beskrivelse

PROMASTOP®-VEN er en cementbaseret brandhæmmende mørtel. Den binder uden at revne og opfylder i kombination med yderligere beskyttelse EI120 på vægge og gulve.

#### Anvendelsesområde

PROMASTOP®-VEN kombineret med yderligere beskyttelse er et mørtelsystem til vægge og gulve. Det er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter samt brændbare og ikke-brændbare rør for at forhindre spredning af røg og brand.

#### System-/kundefordele

- Fortræffelige varmeisolerende egenskaber
- Hærder uden spænding og bliver således ikke påvirket af termisk chok
- Vejrbestandig/egnet til udendørs brug

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- ETAG 026-2

#### Emballage

- 25-kg-papirsække
  - 40 sække/palle
- Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 12 måneder
- Efter åbning bør sækkene opbruges hurtigt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.
- H- og P-sætninger skal overholdes