

Vejledningen omfatter påføring af primer på underlag af beton, sand/cement puds, murværk og Promat Sprays. Farven er mat hvid/grå.

Opbevaring & håndtering

Beholdere skal opbevares ved +5°C til +40°C og tåler ikke frost, høj varme (over 45° C) og kraftigt sollys/strålevarme. Primer skal omrøres grundigt før brug. Må ikke fortyndes.

Sørg for god ventilation af arbejdsstedet. Brug handsker, maske og briller. Følg alle anvisninger i Sikkerhedsdata-blad E 44.0.

Klima

Under påføring og hærdning skal coating områder ventileres normalt. Coating skal beskyttes mod regn, hagl osv. indtil den er tør. Underlaget og lufttemperaturen skal være $\geq 5^\circ\text{C}$ og stigende samt max 40°C . Underlaget skal være min. 2°C over dugpunkttemperaturen. (temperaturen på underlaget skal være min. 2°C over temperaturen i luften)

1) Påføringsmetoder

- Industrisprøjte - uden luft.
- Rulle - lammeskind (excl overflader med grov struktur)
- Pensel - bred, blød af nylon (max 1 m^2 areal)

2) Underlag

Underlaget skal være rent og tørt, fri for løse partikler, støv, mug, rust, olie og fedt samt synlig fugt (inkl. kondens)
Promat Cementbaserede Sprays: overflader skal være berøringstørre før påføring.

3) Påføring, generelle anbefalinger

- Teoretisk rækkeevne, ca $6,7\text{ m}^2/\text{liter v. } 150\text{ my VFT}$ og ca $5,0\text{ m}^2/\text{liter v. } 200\text{ my VFT}$.
- Antal lag - normalt 2. Kan overmales når 1st lag er berøringstørt, se pkt. 5.

4) Typiske lagtykkelser

- 150 - 200 my VFT / 68 - 90 my TFT.

VFT & TFT:

VFT = 'våd film tykkelse'. TFT = 'tør film tykkelse'.
Ved omregning fra mm til my : $1\text{ mm} = 1000\text{ my}$.

5) Tørretider

- Berøringstør & overmalbar ($\frac{1}{2}$ -1 time v. 20°C & 50% RL)
- Helt tørt (2-6 timer v. 20°C & 50% RL)
- Tørretider varierer med de faktiske klimaforhold, men høj luftfugtighed, lav temperatur og dårlig ventilation/luftskifte vil påvirke tørringen betydeligt.

Andet

Hele dokumentationen for denne coating består af Produktdatablad B 44.0, Monteringsvejledning C 44.0 & Sikkerhedsdatablad E 44.0.