

PROMASTOP®-I Brandtättningsbeläggning



	PROMASTOP®-I vätska	PROMASTOP®-I pasta
Färg	vit	vit
Konsistens	vätska	pasta
Densitet	1,4 ± 0,2 g/cm ³	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Viskositet	20–40 Pa.s	190–220 Pa.s
Användningskategori	Klass Z2	Klass Z2
Maximal sättning	ungefär 1 mm	ungefär 10 mm
Expansionstemperatur	ungefär 300 °C	ungefär 300 °C
Expansionsförhållande	ungefär 1:22	ungefär 1:22
VOC-innehåll	38 g/l	38 g/l
Användningskategori	Klass Z2	Klass Z2
Reaktion vid brand	Klass C-s2, d0	Klass C-s2, d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-I är en vattenbaserad svällande beläggning. På grund av de svällande egenskaperna skyddar PROMASTOP®-I mot spridning av rök, brand och värme.

Användningsområde

PROMASTOP®-I är tillsammans med ytterligare skydd en brandtättningsbeläggning för användning i väggar och golv. Det är konstruerat att användas med kablar och brännbara och icke brännbara rör för att förhindra spridning av rök, värme och brand.

Systemfördel/kundens fördel

- Svällande brandtättningsbeläggning
- Mindre ytsprickor påverkar inte brandprestandan

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Förpackning

- 12,5 kg plasthinkar
 - 44 hinkar/pall
 - 550 kg/pall
- Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C–35 °C
- Hållbarhet, minst 6 månader, i ursprungligt förseglad behållare
- Behållare som har öppnats ska användas omgående

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd